

# SQS-3101

ISSUED: Nov. 2009

## 主要用途:

**SQS-3101** 为羧基之丁腈乳液, 具有优良之感热性与接着强度, 适用于人工皮革底材、无纺布之制造。

## 特性:

- 1、具有优良之感热性, 凝聚状况极佳。
- 2、具有优良之机械安定性及化学安定性。
- 3、具有良好的回弹性。
- 4、较佳的耐磨性。

## 应用:

- 1、内里皮和人工皮革底材无纺布之制造。
- 2、耐油性织物之含浸处理剂。

## 一般物性:

固含量, (%)	43.5
pH	8.0
粘度, (c.p.s)	30 (Brookfield, # 1 转子, 60rpm. @25°C)

## 建议配方:

### 1、配料配方:

成份	配制量
<b>SQS-3101 (43.5%)</b>	100.00
表面活性剂*	2.5
ZnO-dispersion (36.0%)	9.00
Pigment dispersion	视需要
助凝剂	12.00
MgCl <sub>2</sub> . 6H <sub>2</sub> O (98.0%)	1.25
水	31.75
消泡剂	视需要
合计	156.50
固含量	30%
凝聚温度	50 ~ 52°C

\*为非离子表面活性剂

2. 建议配料顺序:

- 1) **SQS-3101**。
- 2) 表面活性剂, 建议稀释成 20% 添加。
- 3) ZnO-dispersion, 视经过砂磨或球磨, 达到稳定分散液。
- 4) Pigment dispersion 加入后, 搅拌 5 分钟。
- 5) 助凝剂使用前, 建议稀释至 10% 以下。
- 6)  $MgCl_2 \cdot 6H_2O$  先溶于水中, 并稀释至 5% 以内后加入。

**处置与储存方式:**

- 1、产品存放于阴凉处所, 避免太阳直接照射, 储存环境应保持在 5~35℃, 冬季尤应避免结冻, 以保持最佳性质。
- 2、当不使用时, 容器保持紧密, 避免泄漏。
- 3、在上述建议环境下储存, 品质保证期为自出厂日起 6 个月。
- 4、请在良好的通风条件下使用。
- 5、避免皮肤及眼睛直接接触。

**包装方式:**

- 1、200Kgs PE 塑胶桶装。
- 2、槽车运送。

## 上海强盛化工有限公司

中国上海市金山区第二工业园区夏盛路 239 弄 105 号

No.105 Lane 239, Xiasheng Road, Second Industrial Park, Jinshan District, Shanghai, China

TEL:+86-21-37285505

FAX:+86-21-37285507

Mobil:13681716679