

SQS-5101

ISSUED: Nov. 2009

主要用途:

SQS-5101 为软质之羧基化丁苯乳胶, 适用于地毯背胶及纤维之贴合接着。

特性:

- 1、 具有优良之化学安定性, 对于填充料具有良好之相容性及分散性。
- 2、 具有良好增粘性, 容易调配成粘度稳定的糊剂。
- 3、 臭味极低、具有良好的弹性及柔软的手感。
- 4、 粘着能力甚强, 亦具有良好之防水性。
- 5、 具有优良之机械安定性及储存安定性。

应用:

- 1、 适用于地毯的直接(Straight)背胶、麻布(Jute) 背胶或泡沫(Froth) 背胶。
- 2、 纸张含浸或打浆添加用之粘合剂。
- 3、 贴合或胶带用之接着剂。
- 4、 无纺布织品的软质接着剂。

一般物性:

固含量, (%)	50.0
pH	8.5
粘度, (c.p.s)	320.0 (Brookfield, # 1 转子, 60rpm.@25°C)

建议配方:

- 1、 簇绒地毯背胶配方:

成份	配制量
SQS-5101 (50.0%)	50.0
三聚磷酸钠(Sodium tripolyphosphate)	0.2
碳酸钙	130.0
聚丙烯酸钠(Sodium polyacrylate)	0.26
羧甲基纤维素(Carboxymethyl Cellulose)	0.28
防腐剂	视需要添加
总固含量 (%)	72.0
粘度,cps(Brookfield,#4, 12rpm)	24,000

2. 地毯之泡沫背胶(Froth Backing)

成份	配制量
SQS-5101 (50.0%)	40.0
三聚磷酸钠(Sodium tripolyphosphate)	0.2
碳酸钙	140.0
发泡剂	3.0
羧甲基纤维素(Carboxymethyl Cellulose)	0.32
防腐剂	视需要添加
总固含量(%)	73.5
粘度,cps(Brookfield, #4, 12rpm)	26,000

处置与储存方式:

- 1、 产品存放于阴凉处所，避免太阳直接照射，储存环境应保持在 5~35℃，冬季尤应避免冰冻，以保持最佳性质。
- 2、 当不使用时，容器保持紧密，避免泄漏。
- 3、 在上述建议环境下储存，品质保证期为自出厂日起 6 个月。
- 4、 请在良好之通风条件下使用。
- 5、 避免皮肤及眼睛直接接触。
- 6、 详细的处置方式，请参阅物资安全资料表(MSDS)。

包装方式:

- 1、 200Kgs PE 塑胶桶装。
- 2、 槽车运送。

上海强盛化工有限公司

中国上海市金山区第二工业园区夏盛路 239 弄 105 号

No.105 Lane 239, Xiasheng Road, Second Industrial Park, Jinshan District, Shanghai, China

TEL:+86-21-37285505

FAX:+86-21-37285507

Mobil:13681716679